

STEINSCHLAG- & UNTERBODENSCHUTZ ALLIGATOR

Produkteigenschaften

- lösungsmittelfrei
- überlackierbar
- trocknet sichtbar, schnelle Weiterverarbeitung
- umweltfreundlich
- zieht keine Fäden und tropft nicht
- abriebfeste Struktur, schnell trocknend und schleifbar
- wird nicht spröde oder rissig und haftet auch bei hohen Temperaturen
- Wiederherstellung der OEM-Struktur
- beständig gegen Wasser, Salzsprühnebel, Öl sowie leichte Säuren und Basen

Einsatzbereiche

PETEC Steinschlag- und Unterbodenschutz ALLIGATOR mit sehr guter Haftung auf vielen Oberflächen. Optimaler Schutz gegen Steinschlag und Rost in allen korrosionsgefährdeten Bereichen. Bildet einen extrem abriebfesten, strukturellen und geschlossenen Schutzfilm mit Anti-Dröhn-Wirkung.

Technische Daten

Basis	Wasserstoffgemisch
Farben	Grau
Arbeitsdruck (bar)	4 - 6
Aushärtung (Stunden)	2 Stunden bei 500 µm
Aushaertesystem	Luftfeuchtigkeit
Lagerfähigkeit (Monate)	36 Monate
Salzsprühtest nach DIN 50021 (Stunden bei µm)	>1.000 bei 400 µm (Ri0)
Temperaturbeständigkeit (°C)	-30 - +140

Gebrauchsanweisung

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C. Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Steinschlag- und Unterbodenschutz mit der PETEC UBS-Pistole (Art.-Nr. 98507) im Abstand von ca. 25 cm auf die rostfreie, saubere, trockene und entfettete Oberfläche sprühen. Nach der Durchtrocknung kann überlackiert werden. Lösungsmittelhaltige Lacke und andere Medien können die Härtung blockieren oder zerstören. Bei dickeren Schichten wird empfohlen, das Produkt zwischen den verschiedenen Schichten trocknen zu lassen. Eigenprüfung der Materialverträglichkeit erforderlich. Gefahr der Autoxidation bei Legierungen. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Nicht auf das Brems- und Auspuffsystem, Hitzeblech oder Gummiteile auftragen. UBS-Pistole nach Gebrauch reinigen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)